

技術資料

アクリルフォーム発砲両面テープ

(自己粘着性)

製品番号:1A025

P. Leo & Co Ltd

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.

Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093

E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E126174

製品仕様 : #1B826S はアクリルフォーム発砲両面テープです。

適応用途 : 自動車、建築、船舶、電気・電子部品、家庭用品 等の室内外用途に汎用されています。

適応用途 : 自動車、建築、船舶、電気・電子製品、家庭用品 等、さまざまな室内外の用途に汎用される両面テープであり、優れた耐薬品性、防熱性、耐紫外線性と接着力があり、リベットやボルトなどの機械的な結合よりも審美的目的での切替へ使用が出来ます。

製品特性 :

| 項目 | 単位 | 測定値 | 備考 |
|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 厚み | μm | 400 ± 50 | |
| 色 | - | 灰色 | |
| 粘着力(180°) | gf/25 mm | ≥3,500 | ASTM D-3330 |
| 引張り強度 | gf/cm ² | ≥ 7,500 | ASTM D-897 |
| 保持力 | Hr | ≥ 24 | ASTM D-3654 |

| 動的剪断力 | | | |
|---------------|----------------------|-------|-------------|
| 初期 (20 Min) | kg f/cm ² | ≥ 4.5 | ASTM D-1002 |
| 後期 (24 Hours) | | ≥7.0 | |

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性を判断してください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください



| 耐熱性 | | | |
|-----|----|-----|-----------------|
| 短期 | °C | 160 | 4 HOURS, 100g |
| 長期 | | 100 | 10,000min, 250g |

製品サイズ : 標準 1巻 長さ 33M 幅 900 mm

保存期限 : 6 ヶ月、温度 23C 相対湿度 65%の環境で保存前提

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性或いは完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
 販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
 販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
 ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性をご判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談した上でご購入下さい。
 販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
 日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

