技術資料

銅箔テープ 製品番号:1ECE7

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.

Telephone: (852) 2604-8222 * Facsimile: (852) 2693-2093 E-mail: sales@pleo.com * Web Site: http://www.pleo.com



SUUL FILE #E126174

Copyright © P.LEO 2001 Rev. 1

製品説明: 1ECE7 は 0.04mm 厚みの背面平滑なエンボスパターンの銅箔に感圧性不導電

> アクリル接着剤をコーティングしたもので、優れた耐溶剤性、耐熱性と傑出した 接着力とはんだ溶接性の良い性能を持っております。テープにはグラシン剥離

紙があるので、金型による種々の形状カットでご使用できます。

適応用途: 銅箔テープは特に、トランスや電線ケーブル等のような電子産業で遮蔽してい

るEMI(電磁波障害)やFRI(無線周波数干渉)の防止として開発されております。

同様に、回路基盤の改良及び修理用にも適用できます。

技術規格値: 単 位 性能 仕 様

> 色彩 鮮明銅色

総厚み 0.07±0.005 mm

銅箔厚み 0.04 ± 0.004 mm

引張強度 kg/25mm13

伸長率 2

接着力(対スチール) 0.75 kg/25mm

ASTMD-1000 試験法に従う。 テスト方法:

保存期限: 12ヶ月(温度:23°C湿度:65%保管)。

製品サイズ: 標準1巻、長さ30M、巾250mm、芯径3インチ。

ここに含まれる全ての配敷内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、 その正確性或いは完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。 販売者及び製造者の唯一の職務は、不具合であることが証明された製品の豊について代替する事のみです。 販売者及び製造者の唯一の職務は、不具合であることが証明された製品の豊について代替する事のみです。 販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で 生じる重大な損害に対して何の責任を負いません。 ご使用の前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する 当社製品使用の適合性をご判断だだい。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点が有る場合は、 必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談した上でご帳入下さい。 販売会社及び製造会社がご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担 となりますので予めご注意ください。

日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください