

# 技術資料



## ガラス・クロス・テープ

製品番号:1G027

### P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.  
Telephone : (852) 2604-8222 \* Facsimile : (852) 2693-2093  
E-mail : sales@pleo.com \* Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E126174

**製品説明 :** 1G027 は 0.13mm 厚みのガラス繊維クロスを基材として、表面に熱硬化ゴムの接着剤をコーティングしたものです。耐摩耗性、耐裂傷縁のもので、電気的ワニス含浸に使われる市販の溶剤により優れた耐久性で熱硬化されます。物理的損傷への保護、粗くて吸収力のある表面はワニス含浸に最適なものです。

**適応用途 :** 電気機械装置の建造や修復工程において、絶縁、固定、補強及び保護等の効果があり、特に、牽引機械製造、モーター及びトランス等他の接着剤テープがえない高温の場所で優れた性能があります。本製品はクラスBの絶縁材料として使われます。

技術規格値 :	性能	単位	仕様
	色彩	-	白色
	総厚み	mm	0.02±0.002
	引張強度	kg/25mm	48
	伸張率	%	5
	接着力(鋼鉄)	kg/25mm	0.9
	巻き戻し力	kg/25mm	0.7
	誘電衝撃	kV	2.5
	耐熱等級	°C	130
	絶縁抵抗	ohm	2.5x10 <sup>8</sup>
	腐食要因	-	0.97

**テスト方法 :** ASTM 試験法によって、テストする

**保存期限 :** 6ヶ月(温度 23°C、相対湿度 65% 保管)

**製品サイズ :** 標準1巻長さ 55M、巾 580mm、芯径は 3 インチ(76.2mm)。

#### ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。  
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。  
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。  
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性を判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。  
販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。  
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

