技術資料

ガラス・クロース・テープ 製品番号:1G180 (難燃性)

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong. Telephone: (852) 2604-8222 * Facsimile: (852) 2693-2093

E-mail: sales@pleo.com * Web Site: http://www.pleo.com



51 UL FILE #E126174

1G180 はガラスクローステープにシリコーン接着剤を付けたものです。精選され 製品説明:

> た製品の巾広い用途に最適なものとして設計されたものです。耐久性、耐溶剤 ワニス性で、レーザースリッティングによる縁が擦り切れないものとなっておりま

す。本製品は UL510 の難燃性基準に対応いたします。

適用用途: コイルラッピング、交叉絶縁及びコイルバンディングに適用します。

技術規格値: 単位 仕 様 性能

色彩 白色

総厚み 0.180 ± 0.020 mm

基材厚み 0.125 mm 引張強度 kg/25mm72.273

伸張率(破壞時)

接着力(対スチール) kg/25mm 0.852

破壊電圧 kV 3

 $^{\circ}$ C 温度等級 180

製品サイズ: 標準1巻長さ55M、巾600mm、芯径3インチ(76.2mm)。

保存期限: 6ヶ月(温度:23℃ 湿度:65% 保管)



ご購入の注意事項
こに含まれる全ての配載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、
その正確性取りは完全性は明示的、緊示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で
生じる重大な損害に対して「切の責任を負いません。
ご使用の前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する
当社製品使用の適合性をご判断で決さい。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点が有る場合は、
必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談した上でご覧入下さい。
販売会社及び製造会社がご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担
となりますので予めご注意ください。



