

技術資料

ガラス・クロス・テープ

製品番号:1G200


(難燃性)

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.

Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093

E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E126174

製品説明 : 1G200テープは5mil(0.125mm)の厚みで電氣的等級のガラス繊維の基材片面に性能シリコン接着剤をコーティングしたものです。大多数の高温産業の必性から丈夫な耐摩耗性、難燃性、高い引張強度があります。製品はUL510の難燃性基準に対応いたします。

適用用途 : 主に、モーター及びトランス用に適用します。優れた機械的、電氣的性能があり腐食UL認証に充分適応いたします。本製品はクラスNの絶縁材料として使用されます。

技術規格値 :	性能	単位	仕様
	基材	-	ガラス布地
	色彩	-	白色
	基材厚み	mil/mm	5/0.125
	総厚み	mil/mm	7.6/0.19
	接着剤	-	シリコン
	引張強度	kg/25mm	60
	伸長率	%	9
	接着力(対スチール)	kg/25mm	0.65
	絶縁破壊	kV	3.5
	定格温度	°C	200

テスト方法 : ASTM 試験法に従う。

保存期限 : 6ヶ月(温度:23°C湿度:65%保管)。

製品サイズ : 標準1巻、長さ33M、巾980mm以上のどんな寸法でも対応可能、芯径3インチ(76.2mm)。

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失や使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当社製品使用の適合性を判断ください。そのリスクを最小にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談した上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

