技術資料

<u>ポリエステル・テープ</u> 製品番号:1PETS

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.

Telephone: (852) 2604-8222 * Facsimile: (852) 2693-2093 E-mail: sales@pleo.com * Web Site: http://www.pleo.com



SUUL FILE #E126174

製品説明: 1PETS はポリエステルフィルムにシリコーン接着剤をコーティングしたものです。

非常に優れた耐溶剤性、耐熱性と即効粘着性、強靭で斑のある表面への適合

性、シリコーンチューブとワイヤーとの傑出した接着性があります。

適応用途: 絶縁、バンディング、固定、モーターやトランスの保持などに理想的な用途です

> 半田付け工程で、次の工程へ移す際に、熱溶融はんだ残留分を放置しておく時 の耐高温性能、破損の危険或いは半田槽の汚染が無く、清掃時間を短縮する

事ができます。

技術規格値: 性能 仕 様 単位

> 総厚み 0.06 ± 0.005 mm

引張強度 kg/25mm 11

伸長率 60

接着力〈対スチール〉 kg/25mm0.63

絶縁破壊 5 kV

温度定格 °C 155

テスト方法: ASTMD-1000 試験法に従う。

6ヶ月(温度:23°C湿度:65%保管)。 保存期限:

製品サイズ: 標準1巻、長さ 33M/50M、巾960mm、芯径3インチ(76.2mm)。



こ含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、 ここに含まれる全ての配敷内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、 その正確性或いは完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。 販売者及び製造者の唯一の職務は、不具合であることが証明された製品の豊について代替する事のみです。 販売者及び製造者の唯一の職務は、不具合であることが証明された製品の豊について代替する事のみです。 販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で 生じる重大な損害に対して何の責任を負いません。 ご使用の前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する 当社製品使用の適合性をご判断だだい。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点が有る場合は、 必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談した上でご帳入下さい。 販売会社及び製造会社がご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担 となりますので予めご注意ください。

